

□ 개정내용

현행					개 정					사 유
4-11-12 표층안정처리공					4-11-12 표층안정처리공					현행 인장강도 및 붕합강도 시험방법 이 KS에 규정된 품질기준 과 상이하여 올바르게 수정
표 4-11-4 토목섬유매트의 품질기준					표 4-11-4 토목섬유매트의 품질기준					
구분	인장강도 (kN/25.4 mm)	인장 신도 (%)	붕합강도 (kN/25.4 mm)	투수계수 (mm/ sec)	구분	인장강도 (kN/m)	인장 신도 (%)	붕합강도 (kN/m)	투수계수 (mm/ sec)	
폴리 프로필렌 매트	1.27 이상	10~30	인장강도 이상	$a \times 10^{-1}$ ~ $a \times 1$ ($a = 1 \sim$	폴리 프로필렌 매트	50 이상	10~30	붕합직각 방향, 원단강도 의 50% 이상	$a \times 10^{-1}$ ~ $a \times 1$ ($a = 1 \sim$	
폴리 에스터 매트	2.54 이상		인장강도 이상		폴리 에스터 매트	100 이상				
	3.81 이상		인장강도 이상			150 이상				
	5.08 이상		인장강도 이상			200 이상				
	7.62 이상		인장강도 이상			300 이상				