

	공단 표준규격서 Delkor용 레일체결장치	KRSA-1009-R0 제정 2015.12.29. 개정 . . . 확인 . . .
---	----------------------------	--

1. 적용범위 및 분류

1.1. 적용범위

이 규격은 콘크리트궤도에 사용하는 델코(Delkor)용 레일체결장치(이하 “체결장치”라 한다)에 대하여 적용한다.

1.2. 분류

항목	품명	세분류	비고
1.2.1.	ALT-I 레일체결장치	KR60, 60K, KS60 레일용	도상직결용
1.2.2.	ALT-II 레일체결장치	KR60, 60K, KS60 레일용	RC침목용

1.3 규격

- 1.3.1 한국산업표준(KS)
- 1.3.2 한국철도표준규격(KRS)
- 1.3.3 미국재료시험협회(ASTM)

2. 인용규격

2.1 인용규격

본 규격은 [붙임 1]의 관련 규격을 인용 적용하여야 한다.

3. 구조 및 형태

- 3.1 제작자는 감독자로부터 제작도면을 승인 받은 후 제품을 생산하여야 하며 레일체결장치의 형상 치수, 허용오차는 제작도면에 의하여야 한다.
- 3.2 레일체결장치의 특성상 각 구성품이 제작도면의 허용오차 이내라 하더라도 각 구성품을 레일에 조립·체결한 상태에서 제작도면에 명시한 허용한도 범위 이내이어야 한다.

4. 재료 및 제작기준

4.1 재료

레일체결장치의 제작에 사용되는 모든 재료는 이 규격의 재료 기준에 의하되, 규정된

시험을 실시하여 품질의 적합 여부를 확인한 후 적합할 경우에 사용하고 관련 시험성적서 등을 기록으로 남겨두어야 한다.

4.1.1 플레이트(상, 하부) 및 톱니 와셔

재료는 PS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 GCD 450-10에 적합하여야 하며, 화학성분 및 기계적 성질은 다음 [표 1] 동등 이상 품을 사용하여야 한다.

[표 1]

항 목	단위	기준	시험 방법
화학성분	탄소 (Cabon)	%	2.5 이상
	황 (Sulphur)	%	0.02 이하
	망간 (Manganese)	%	0.09 이하
기계적 성질	인장강도	N/mm ²	450 이상
	연신율	%	10 이상
	경도(HSA)		140~210
			SPS-KFCA-D4302-5016
			KS B 0801
			KS B 0802
			KS B 0805

4.1.2 탄성고무

재료는 내마모성, 내수성, 내화학성을 두루 갖춘 천연고무로서 기계적 성질은 다음 [표 2] 동등 이상 품을 사용하여야 한다.

[표 2]

항 목	단위	기준				시험 방법
인장강도	N/mm ²	노화 전	18 이상	노화 후	13.5 이상	KS M 6518
연신율	%	노화 전	400 이상	노화 후	300 이상	KS M 6518
영구압축율	%	노화시험 1	25 이하	노화시험 2	17 이하	6.2.2 3)항
경도(HSA)		Shore "A" 58~66, (66~70) [†]				KS M 6518
정적 스프링 계수	kN/mm	23kN/mm±15%, (26kN/mm±15%) [†]				6.2.2 5)항
전기저항	Ω · cm	1×10^8 이상				ASTM 257 BS 903 Part C2
오존시험	-	크랙이 없을 것				6.2.2 7)항

()[†] : 열차속도 150 km/h 이상의 경우

4.1.3 레일패드

재료는 우레탄(TPU)를 사용하되, 소재 및 제품의 물리적 성질은 다음 [표 3]에 적합하여야 한다.

[표 3]

시험 항 목	단위	기준	시험 방법
비중		1.21 ± 0.01	ASTM D 792
전기저항	$\Omega \cdot \text{cm}$	1×10^8 이상	ASTM D 257
폴리우레탄합량	%	95 이상	
인장강도	N/mm^2	39.2 이상	KS M ISO 527-2 또는 KS M 3824
연신율	%	500 이상	
경도(HSD)		90 이상	KS M 3824

4.1.4 체결장치 받침 및 육각볼트 카바

재료는 HDPE(고밀도 폴리에틸렌)로 하고, 육각볼트카바의 재질은 PA(폴리아미드)로 하여 기계적 성질은 다음 [표 4] 동등 이상품을 사용하여야 한다.

[표 4]

구분	단위	기준	시험 방법
체결장치 받침	인장강도	N/mm^2	22.5 이상
	연신율	%	100 이상
	경도(HSD)		61~64
육각볼트 카바	인장강도	N/mm^2	39.2 이상
	연신율	%	80 이상
	경도(HSD)		70 이상 (쇼어 듀로미터 D Type)

4.1.5 육각볼트, 더블스프링 와셔

육각볼트의 재료는 KS D 3711(크롬 몰리브덴강 강재)의 SCM 440 동등 이상품 이어야 하고, 더블스프링 와셔의 재료는 KS D 3559(경강선재)의 HSWR 82B 동등 이상품으로 40 kN의 힘을 가한 10초 후 지탱높이가 17.8 mm 이상 유지하여야 하며, 화학성분은 다음 [표 5]에 적합하여야 한다

[표 5]

구분	C(%)	Si(%)	Mn(%)	P(%)	S(%)	Cr(%)	Mo(%)
육각볼트	0.38~0.43	0.15~0.35	0.60~0.85	0.03이하	0.03이하	0.90~1.20	0.15~0.30
더블스프링 와셔	0.79~0.86	0.15~0.35	0.60~0.90	0.03이하	0.03이하	-	-

4.2 제조 및 가공

레일체결장치 제조에 소요되는 설비는 품질에 영향을 끼치는 공정을 자동화하여 소정의 정밀도로 제작할 수 있어야 하며, 계측에 필요한 설비는 정확하게 교정하고, 제조공장에는 제조 후 완제품을 검사 및 시험 할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

4.2.1 방진베이스플레이트(상, 하부 플레이트와 탄성고무 접착품)

1) 플레이트(상, 하부)

- 가. 재질은 균질하고 유해한 흠 및 덧붙임이 없어야 한다.
- 나. 표면은 평활하고 육각볼트, 구멍은 정확히 제조 가공하여야 한다.
- 다. 레일 좌면 및 침목 접촉부는 평활하여야 하며, 코일스프링 클립의 접촉면은 정확히 제조되어야 한다.
- 라. 절단 및 가공으로 인한 침목 접촉부 모서리의 날카로움은 삭제하여야 한다.
- 마. 제품은 도색 처리를 하여야 한다.
- 바. 플레이트(상, 하부)는 그 치수 및 품질검사를 시행한 후 고무성형기에 장착하여야 한다.

2) 탄성고무

- 가. 재료는 성형전에 잘 배합하고, 배합된 재료는 충분히 건조하여 소정의 금형으로 사출 성형 하여야 한다.
- 나. 제품의 색상은 흑색으로 하며, 내부에는 유해한 기포가 없고 재질이 균일하도록 제조 하여야 한다.
- 다. 제품의 겉모양은 평활하여야 하고 유해한 흠, 균열, 공동 및 비틀림 등이 없어야 한다.

3) 방진베이스플레이트

성형작업은 상, 하부 플레이트가 일체가 되도록 충분한 접착력을 갖도록 하여야 한다.

4.2.2 톱니와셔

- 1) 재질은 균질하고 유해한 흠 및 덧붙임이 없어야 한다.
- 2) 표면은 평활하고 플레이트 톱니와 원활하게 조합되도록 정확히 제조 가공하여야 한다.

4.2.3 체결장치 받침 및 육각볼트 카바

- 1) 재료는 성형전에 잘 배합하고, 배합된 재료는 충분히 건조하여 소정의 금형으로 사출성형 하여야 한다.
- 2) 제품의 색상은 체결장치 받침은 흑색, 육각볼트 카바는 백색으로 하며, 내부에는 기포가 없고 재질이 균일하도록 제조하여야 한다.
- 3) 제품의 겉모양은 평활하여야 하고 유해한 흠, 균열, 공동 및 비틀림 등이 없어야 한다.
- 4) 육각볼트 카바의 피치는 육각볼트와 체결에 문제가 없도록 정확히 제조 가공하여야 한다.

4.2.4 레일패드

- 1) 색상은 흑색으로 하며, 재료는 성형전에 잘 배합하여 소정의 금형으로 사출성형 하여야 한다.
- 2) 제품의 내부에는 유해한 기포가 없고 재질이 균일하도록 제조하여야 한다.
- 3) 제품의 겉모양은 평활하여야 하고 유해한 흠, 균열, 공동 및 비틀림이 없어야 한다.

4.2.5 육각볼트, 더블 스프링와셔

- 1) 육각볼트의 제조는 KS R 9103(레일용 나사스파이크)의 제조방법에 따라 단조로 하되 나사부는 열간 전조로 하고, 머리부는 육각볼트는 육각으로 제조하여야 한다.
- 2) 제품은 사용상 해로운 흠, 굽음, 거스러미 등의 결함이 없도록 제조 가공하고 녹방지 처리를 하여야 한다
- 3) 육각볼트 피치는 육각볼트 카바와 체결에 문제가 없도록 정확히 제조 가공하여야 한다.

5. 외관 및 치수

레일체결장치는 상호 조합되어 성능을 발휘하는 구조적인 특성상 각 구성품이 제작도면의 허용치 이내라 하더라도 각 구성품을 레일에 조립·체결한 상태에서 제작도면에 명시한 허용한도 범위 이내이어야 한다.

6. 검사 및 시험

자체 검사 및 시험이 불가한 경우 국내·외 시험기관에 시험을 의뢰하거나, 제작자 또는 외부 설비를 이용하여 검사 및 시험을 시행할 수 있으며, 그 시험결과 이 규격에 적합하여야 한다.

6.1 검사

6.1.1 검사는 납품수량의 0.5%를 임의 추출하여 이 규격 및 제작도면에 의하여 시행하여야 한다.

6.1.2 치수검사

치수 및 허용오차는 제작도면에 의하고, 허용오차가 없는 치수에 대해서는 표준 치수로 하되 KS 일반 공차에 의하여야 한다.

6.1.3 결모양검사

각 제품의 표면은 매끈하고 그 질이 균질하여야 하며 비틀림, 요철, 균열 등의 결함이 없어야 한다.

6.2 시험

6.2.1 플레이트(상, 하부) 및 텁니 와셔 시험

- 1) 제품 50,000개 또는 그 단수를 1로트로 하여 로트당 3개를 임의 추출, 이 규격에 의하여 시행하되, 소재 시험은 제조회사의 출고장(Mill sheet)을 확인하여 이 규격에 적합할 경우 시험을 생략할 수 있으며, 이 규격에 부적합하거나 출고장(Mill sheet)이 없는 경우에는 시험을 시행하여야 한다. 다만, 피로 시험의 경우에는 제품 100,000개 또는 그 단수를 1로트로 하여 로트당 1개를 임의 추출하여 시행하여야 한다.
- 2) 화학성분 분석 및 구상화 시험은 SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 GCD 450-10 내용에 의하여 시행하여야 한다.
- 3) 기계적성질 시험은 KS B 0801(금속재료 인장시험편)의 4호 시편으로 KS B 0802(금속 재료 인장시험 방법)에 의하여 시행하여야 한다.

6.2.2 탄성고무 시험

- 1) 제품 50,000개 또는 그 단수를 1로트로 하여 로트당 3개를 임의 추출, 이 규격에 의하여 시행하되, 소재 시험은 제조업체의 출고장(Mill sheet)을 확인하여 이 규격에 적합할 경우 시험을 생략할 수 있으며, 이 규격에 부적합하거나 출고장이 없는 경우에는 시험을 시행하여야 한다.
- 2) 인장강도 및 연신율 시험은 KS M 6518(가황고무 물리시험 방법)에 의한 아령형 3호 시편으로 시험하고 측정값은 산술평균값으로 하여야 한다.
- 3) 영구압축율은 아래 두 가지 조건에서 시험하여야 한다.

- 가) 시험편을 70 °C에서 25 % 압축한 채로 22시간 가열한 후 30분간 실온(23 °C)에 방치한 후 측정하여야 한다.
- 나) 시험편을 23 °C에서 70시간 동안 25 % 압축한 후에 30분간 실온(23 °C)에 방치한 후 측정하여야 한다.
- 4) 경도시험은 KS M 6518(가황고무 물리시험 방법)의 내용에 의하여 Shore A 타입으로 시험하여야 한다.
- 5) 정적 스프링계수 시험은 방진베이스플레이트를 수평으로 하여 수직하중 5 kN에서 60 kN까지 1 kN/sec의 비율로 증가되는 하중과 치짐을 지속적으로 측정하여 10 kN에서 40 kN사이의 측정값으로 계산하여야 하며, 본 규격에 규정하지 않은 시험방법은 한국철도 표준규격 「KRS TR 0014(레일체결장치)」에 의한다.
- 6) 전기저항 시험은 ASTM 257 또는 BS 903 Part C2에 의하여 시험하되 시험 조건은 아래와 같다.
- ① 시험전압 : 직류 100 V
 - ② 전압 지속 시간 : 60초
 - ③ 전극(원주) 직경 : 50 mm 이상
 - ④ 원주와 원통간격 : 5 mm 이상

7) 오존시험

- 가) 제품 50,000개 또는 그 단수를 1로트로 하여 로트당 1개를 임의 추출, KS M 6518의 내용에 의하되 아래 조건으로 시험하여야 한다.
- 나) 레일패드로부터 잘라낸 (50×100) mm 규격의 시험편에 대하여 실시하여야 한다.
- 다) 시험편을 25 pphm의 오존농도와 (40±1) °C의 온도가 유지되는 챔버내에서 168 시간 동안 오존에 노출시킨 후 꺼내어 7배 확대경으로 표면을 관찰하였을 때 크랙이 보여서는 안된다.

6.2.3 레일패드 시험

- 1) 제품 50,000개 또는 그 단수를 1로트로 하여 로트당 3개를 임의 추출, 이 규격에 의하여 시행하되, 소재 시험은 제조업체의 출고장(Mill sheet)을 확인하여 이 규격에 적합할 경우 시험을 생략할 수 있으며, 이 규격에 부적합하거나 출고장이 없는 경우에는 시험을 시행하여야 한다.
- 2) 인장강도 및 신장율 시험은 KS M3006(플라스틱의 인장성 측정방법)에 의하여 시험하여야 한다.
- 3) 경도시험은 제품을 시험편으로 하여 KS M 6784(가황고무 및 열가소성 고무의 경도시험 방법) 또는 ASTM D 2240(듀로미터-고무속성에 관한 표준시험방법)의 스프링 경도 시험기 A타입으로 시행하여야 한다.

6.2.4 체결장치 받침 및 육각볼트 카바 시험

- 1) 제품 50,000개 또는 그 단수를 1로트로 하여 로트당 3개를 임의 추출, 이 규격에 의하여 시행하되, 소재 시험은 제조업체의 출고장(Mill sheet)을 확인하여 이 규격에 적합할 경우 시험을 생략할 수 있으며, 이 규격에 부적합하거나 출고장이 없는 경우에는 시험을 시행하여야 한다.
- 2) 소재의 물리적성질 시험은 KS M 3006(플라스틱의 인장성 측정방법)의 내용에 의하여

체결장치받침은(50±10) mm/min의 인장속도로 시행하고, 육각볼트 카바는 (5±2) mm/min의 인장속도로 시행하여야 한다.

- 3) 경도시험은 KS M 6784(가황고무 및 열가소성 고무의 경도시험방법) 또는 ASTM D 2240(듀로미터-고무속성에 관한 표준시험방법)의 듀로미터 D타입 시험방법을 적용하여 시행하여야 한다.

6.2.5 육각볼트, 더블스프링 와셔 시험

- 1) 제품 50,000개 또는 그 단수를 1로트로 하여 로트당 3개를 임의 추출, 이 규격에 의하여 시행하되, 소재 시험은 제조업체의 출고장(Mill sheet)을 확인하여 이 규격에 적합할 경우 시험을 생략할 수 있으며, 이 규격에 부적합하거나 출고장이 없는 경우에는 시험을 시행하여야 한다.
- 2) 육각볼트는 KS D 3711(크롬 몰리브덴강 강재) SCM 440의 내용에 의하여 시행하고, 더블스프링 와셔는 KS D 3559(경강선재) HSWR 82B의 내용에 의하여 시행하여야 한다

6.2.6 제품의 체결 호환성 시험

육각볼트 제품 50,000개 또는 그 단수를 1로트로 하여 로트당 1조를 도상콘크리트 또는 RC 침목에 육각볼트 카바가 삽입되어 있는 현장부설과 동일한 조건에서 육각볼트를 (150~250) N·m의 토크 힘으로 조인 후 다시 빼 내었을 때 육각볼트에 육각볼트 카바의 찌거기가 묻어 나오거나 균열이 생겨서는 안된다.

6.2.7 방진베이스플레이트(상, 하부 플레이트와 탄성고무 접착품) 성능시험

- 1) 방진베이스플레이트와 사용 레일(길이 300 mm), 절연블럭, 코일스프링 클립, 레일패드를 조합 구성하여 다음 [표 6]에 의하여 시행하며, 조합체 성능시험은 공인시험기관에서 납품 전 1회 실시하여야 한다. 다만, 최근 2년 이내에 공인시험기관에서 시행한 시험성적서가 있을 경우 이를 대체할 수 있다.

[표 6]

구 분	시 험 방 법		기 준	비 고
정적 스프링계수	수직하중	(10~40) kN	23 kN/mm±15 % (26 kN/mm±15 %) ^주	Static Stiffness
동적 스프링계수	Pre Load	25 kN	동적/정적 비 : 1.4이하	Dynamic Stiffness
	주파수	15 Hz		
	처짐	± 0.5 mm		
피로 시험	수직하중	2,000,000회 (2~40) kN	시험 중이나 완료 후 제품에 손상이 없어야 한다.	동적/정적 스프링계수 비 : 1.4. 이하
	수평하중	(1.2~24) kN		
	주파수	10 Hz		
		추가 1,000,000회 (2~5) 4kN		

()^주 내는 열차속도 150 km/h 이상의 경우

- 2) 정적 스프링계수 시험은 방진베이스플레이트를 수평으로 하여 수직하중 5 kN에서 60 kN까지 1 kN/sec의 비율로 증가되는 하중과 처짐을 지속적으로 측정하여 10 kN에서 40 kN사이의 측정값으로 계산하여야 한다.
- 3) 동적 스프링계수 시험은 정적 스프링계수 시험과 동일한 위치에 25 kN의 수직하중을 15 Hz 주기, ±0.5 mm의 처짐 폭으로 1,000 싸이클 동안 유지하여 기록된 하중과 처짐을 10

kN에서 40 kN 사이의 측정값으로 계산하여야 한다.

- 4) 피로시험은 수평에서 31°의 각도(수평 대 수직 하중비 = 0.6)로 기울여 2 kN에서 40 kN 사이의 하중을 10 Hz의 주기로 2,000,000 사이클을 가한 후 정적, 동적강도를 측정하고, 2 kN에서 54 kN 사이의 하중을 10 Hz의 주기로 1,000,000 사이클을 추가로 적용한 후 정적, 동적 강도를 측정하여야 한다. 정적, 동적강도는 2), 3)항과 같은 방법으로 측정하며, 피로시험 중이나 종료 후에 제품에 영향을 미치는 어떠한 손상도 있어서는 안된다.
- 5) 본 규격에 규정하지 않은 시험방법은 한국철도표준규격 「KRS TR 0014(레일체결장치)」에 의한다.

6.3 품질보장

6.3.1 합격품질 수준

6.1 검사 및 6.2 시험 결과 이 규격에 적합할 때 합격으로 하며, 이 규격에 적합하지 않을 경우에는 해당 로트 전부를 불합격으로 하여야 한다. 다만, 불합격된 시험항목에 대하여는 1회에 한하여 재시험할 수 있으며 이때 시험수량은 최초 시험수량의 2배수로 하여야 한다.

7. 포장 및 표시

7.1 포장

제품 포장은 일부 제품의 경우 개별 포장을 하되 원활한 납품과 활용을 위하여 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

7.1.1 방진베이스플레이트

제품 60개를 기준으로 하여 운반 및 적재 시 손상되지 않는 포장상자 또는 패렛트로 KS T 1002(수송포장 계열치수)에 적합하도록 함께 포장하고 밴드를 사용하여 #자로 견고히 묶어야 한다.

7.1.2 기타 제품

견고한 마대 또는 포장용 상자에 넣어 보관 및 운반에 지장이 없도록 포장하여야 한다.

7.2. 표시








7.2.1. 제품

제품의 윗 부분 잘 보이는 곳에는 레일종별, 제작자명 또는 약호, 제작년월을 양각 또는 음각으로 표시하여야 하며, 호칭 치수 또는 레일종별 등 구분이 필요한 제품은 제작 도면에 의거 표기하여야 한다.

7.2.2. 포장 표면


포장용 마대 또는 포장상자 표면의 잘 보이는 적당한 곳에는 품명, 규격, 수량, 제작자명 또는 약호, 제작년월을 표시하고, 운반이나 취급상의 주의 사항을 별도로 명시하여야 한다.

델코용 레일체결장치(ALT-I)



번호	품명	규격	재질	수량
1	하부플레이트	554 x 195	GQ450-10	1
2	탄성고무		천연고무	1
3	상부플레이트	365 x 124	GQ450-10	1
4	코일스프링크럼	e2007	SPS4	2
5	레일패드	171(189)x124x5	TPU	1
6	隼면볼팅		NYLON 66	2
7	체결장치받침	554x195x51	HDPE	1
8	육각볼트	L=150	SCM440	4
9	더블스프링와셔	50 x 48 x 10	HSW82B	4
10	룬니와셔	50 x 48 x 10	GQ450-10	4
11	육각볼트커버	44x125	폴리아이드(PA)	4

델코용 레일체결장치(ALT-II)



인용 규격

1. 한국산업표준(KS)

KS B 0801	금속 재료 인장 시험편
KS B 0802	금속 재료 인장 시험 방법
KS D 3503	일반 구조용 압연 강재
KS D 3559	경강선재
KS D 3711	크롬 몰리브덴 강재
SPS-KFCA-D 4302-5016	구상 흑연 주철품
KS M ISO 527-2	플라스틱의 인장성 측정 방법 제2부 성형 및 압출 플라스틱의 시험조건
KS M 3006	플라스틱의 인장성 시험방법
KS M 3824	폴리우레탄계 열가소성 탄성체의 시험 방법
KS M 6604	방진 고무 시험 방법
KS M 6518	가황 고무 물리 시험 방법
KS M 6784	가황 고무 및 열가소성 고무의 경도 시험 방법
KS T 1002	수송포장계열치수

2. 한국철도표준규격(KRS)

KRS TR 0014-15R	레일 체결장치
-----------------	---------

3. 미국재료시험협회(ASTM)

ASTM D 257	Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials
ASTM D 792	Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement
ASTM D 2240	Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness